



TECHNISCHE FISCHER

EXPRESS KLARLACK VHS

VHS-Klarlack qualifiziert für die VOC-Gehaltsklasse <420 g/l mit extrem kurzen Aushärtezeiten. Der Klarlack kann bereits nach 2 Stunden bei 20°C oder nach 5 Minuten bei 60°C poliert werden. Die lange offene Zeit ermöglicht die Lackierung großer Flächen und ganzer Fahrzeuge. Der Lack hat einen hohen Glanz, eine hohe Härte und Kratzfestigkeit.

MISCHVERHÄLTNIS



A: Express Klarlack VHS - 1 liter Express Klarlack VHS - 5 liter	100
B: Express Härter VHS - 0,5 liter Express Härter VHS - 2,5 liter	50

Anmerkungen Ohne Verdünnung verwenden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO PALETTE
CX10-1	Express Klarlack VHS1 liter	576
CX10-5	Express Klarlack VHS 5 liter	160
HXC10-0,5	Express Härter VHS 0,5 liter	576
HXC10-2,5	Express Härter VHS 2,5 liter	160


ANWENDUNG



Anzahl der Schichten	1,5
Druck	2 - 2,5 bar
Düse	1.2 - 1.4 mm



Ablüftung zwischen den Schichten 8 - 10 min



Mischungsdauer nach dem Mischen von Klarlacken mit Standardhärttern 40 min bei 20°C

Die erste Halbschicht des Klarlacks sollte auf die vorgetrocknete Schicht des Basislacks aufgetragen werden.

Die zweite Schicht des Klarlacks sollte als **volle Schicht** aufgetragen werden und bis zum vollständigen Fließen und Aushärten belassen werden.

Bei Verwendung einer Spritzkabine sollte der Lackierer nach der zweiten Schicht 10 Minuten warten und danach die Spritzkabine auf 50°C Heizstufe einschalten.



TECHNISCHE FISCHER


EXPRESS KLARLACK VHS

SPEZIELLE HÄRTER

Härter **NORMAL**

Aufgrund der Technologie und der Eigenschaften des VHS Express CX10-Klarlacks kommt der VHS Express HCX10-Härter in einem Universaltyp vor.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Viskosität (DIN 4/20°C)

17 – 19 s



Staubtrocken

20 min bei 20°C

Klebefrei

1 h bei 20°C

Betriebshärte (Polierbarkeit)

2 h bei 20°C

5 min bei 60°C

Endhärte

3 Tage

GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Höchstgehalt an VOC im Produkt

418 g/l

VOC für Kategorie: II,B/e

420 g/l

Klarlack erfüllt die Normen der EU-Richtlinie 2004/42/CE/II,B/d(420)

GLOSS

Output Glanz

98°

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort, entfernt von Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Exposition gegenüber Sonnenlicht vermeiden.

LAGERZEIT

Express Klarlack VHS

Express Härter VHS

NICHT WENIGER ALS:

24 Monate

12 Monate

REINIGUNGSGERÄTE

Zur Reinigung der Geräte kann Acrylverdünner verwendet werden. Es wird empfohlen, Verdünner für die Reinigung von Farbspritzpistolen zu verwenden.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

SPEZIFISCHES GEWICHT

Express Klarlack VHS - etwa 1,0 g/cm³

Express Härter VHS - etwa 1,0 g/cm³