



Art.-Nr.: 6.7404.0501
6.7404.0502

7404

Dickschichtfüller Spray hellgrau / dunkelgrau

Eigenschaften

1K- Korrosionsschutz- Grundierung in Profi Qualität mit sehr hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium, sowie auf üblichen überlackierbaren Kunststoffen im PKW- und Nutzfahrzeugreparatur Bereich.

- hohes Arbeitstempo
- schnell trocknend
- ausgezeichnete Schleifbarkeit
- sehr hohes Füllvermögen
- silikonentfernerbeständig
- hervorragende Haftung
- überlackierbar mit allen gängigen 1K-und 2K-Decklacksystemen
- hoher Korrosionsschutz

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC.





Art.-Nr.: 6.7404.0501
6.7404.0502

7404

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.
Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen sowie auf gut durchgetrockneten 1K und 2K Füllermaterialien. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 50 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 50 - 80 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 Min.

Griffest nach ca 10 Min.

Überlackierbar nach ca 30 Min.

Schleifbar nach ca. 30 Min.

Trockenschliff mit P 400 - P500 // Nassschliff mit P 800

Technische Daten

Farben	7404.0501 hellgrau // 7404.0502 dunkelgrau
Trockenschichtdicke	50 - 80 µm
Inhalt	500 ml
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 5 Min. // Griffest nach ca 10 Min // Überlackierbar/schleifbar nach ca 30 Min.
Ablüftzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen



Art.-Nr.: 6.7404.0501
6.7404.0502

7404

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig